

## TYNK AKRYLOWY

o fakturze baranka



- hydrofobizacja i pełna ochrona mikrobiologiczna przed rozwojem alg i grzybów
- odporność na zabrudzenia
- wytrzymała i elastyczna powłoka odporna na rysy i mikropęknięcia
- odporność kolorów na płowienie i warunki pogodowe
- możliwość aplikacji natryskiem hydrodynamicznym
- dostępny w kolorze białym i w kolorach zgodnych z wachlarzami kolorów KLEiB

KLEiB C5 jest elementem złożonego systemu zewnętrznej izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) o handlowej nazwie KLEiB.

EPS

**System ociepleń na styropianie**

### ZASTOSOWANIE

Tynk jest przeznaczony do wykonywania ochronnych i dekoracyjnych wypraw tynkarskich o fakturze baranka w systemie zewnętrznej izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) o handlowej nazwie KLEiB. Może być stosowany na każdym podłożu mineralnym oraz akrylowym, które jest odpowiednio nośne i równe.

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być nośne, suche i równe – bez uszkodzeń i nierówności powierzchni, ponieważ wady te mogą być widoczne po ułożeniu tynku. Powierzchnię zagruntować preparatem KLEiB C3 i po jego wyschnięciu (nie później niż 72 godziny) nakładać tynk. Na tynki cementowe i cementowo-wapienne KLEiB C5 można nakładać po min. 14 dniach od ich wykonania, natomiast na powierzchnie betonowe po min. 90 dniach od ich wykonania. **Uwaga: Zaleca się aplikować na daną powierzchnię tynk pochodzący z tej samej serii (daty) produkcji, w tych samych warunkach i w ten sam sposób.** Przed mieszaniem koloru farby elewacyjnej i tego samego koloru tynku należy skontaktować się z laboratorium KLEiB w celu dobrania odpowiedniej receptury.

### PRZYGOTOWANIE MASY TYNKARKIEJ

Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do użycia. Zawartość każdego opakowania należy wymieszać za pomocą wiertarki wolnoobrotowej w celu wyrównania konsystencji.

### SPOSÓB UŻYCIA

Tynk nakładać ręcznie pacą ze stali nierdzewnej na grubość ziarna kruszywa. Zacierać pacą z PCV w jednakowym czasie od momentu nakładania oraz zawsze w ten sam sposób. Zaleca się prowadzić prace na danej powierzchni w jednym cyklu technologicznym (bez przerw). Należy je przeprowadzić do 72 godzin od zagruntowania powierzchni. Podczas nakładania i wysychania tynku zabezpieczyć aplikowaną powierzchnię przed bezpośrednim nasłonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem. Tynk KLEiB C5 można nakładać natryskiem hydrodynamicznym. Narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po użyciu. **UWAGA!** W bazie TR, w ciemnych kolorach należy nakładać tynk natryskowo lub pomalować jednokrotnie tynk, farbą elewacyjną w tym samym kolorze.

### ZUŻYCIE

Do 2,3-2,4 kg/m<sup>2</sup> dla maksymalnego uziarnienia 1,5 mm.

Do 2,8-3,0 kg/m<sup>2</sup> dla maksymalnego uziarnienia 2,0 mm.

### PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

KLEiB C5 należy przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej do 18 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

### DANE TECHNICZNE

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Gęstość objętościowa                           | ok. 1,9 g/cm <sup>3</sup> |
| Czas otwarty                                   | ok. 20 min.               |
| Czas schnięcia                                 | ok. 12-48 godz.           |
| Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac | od +5°C do +25°C          |

| C5    | waga netto | sztuk na palecie | zużycie                                                                                                                              |
|-------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 15 kg      | 44               | do 2,3-2,4 kg/m <sup>2</sup> dla maksymalnego uziarnienia 1,5 mm<br>do 2,8-3,0 kg/m <sup>2</sup> dla maksymalnego uziarnienia 2,0 mm |
| 25 kg | 24         |                  |                                                                                                                                      |